

Descrição

PRIMÁRIO IDEALITE é um produto baseado numa mistura de copolímeros acrílicos (Pliolite®¹) de base solvente. Como características principais salienta-se a elevada aderência, excelentes propriedades de selagem e de efeito aglutinador. Este produto apresenta igualmente excelente resistência ao desenvolvimento e propagação de fungos.

Aplicações Recomendadas

PRIMÁRIO IDEALITE é utilizado na construção civil, sobre todo o tipo de substratos minerais, quer no exterior quer no interior.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,40 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	110 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	45 ± 1
Cor	---	Branco
Acabamento		Mate
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Superior a 35
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. g: 2010 - 350 g/l)	g/l	Máx. 350

Preparação da Superfície

● Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ● Em paredes de reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias. ● Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfetadas com o aditivo IDEALAVA ref. 883. Áreas muito contaminadas deverão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. ● Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. Superfícies pintadas anteriormente com cal deverão ser raspadas e/ou escovadas, mas de preferência lavadas com jacto de água de alta pressão. ● Após a aplicação de PRIMÁRIO IDEALITE, a superfície poderá ser repintada com acabamentos de base aquosa ou com acabamentos sintéticos convencionais. ● Para mais informações consultar brochura sobre DICAS PARA UMA BOA PINTURA.

¹ Marca registada pela Eliokem.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola
Diluyente:	IDEALITE ref. 503.
Diluição para aplicação com trincha:	1ª demão – 5%.
Diluyente de limpeza:	IDEALITE ref. 503.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 1 demão.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 1 a 2. Profundidade – 4 a 6.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	6 a 8 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem PRIMÁRIO IDEALITE antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. PRIMÁRIO IDEALITE encontra-se classificado de acordo a atual diretiva das preparações perigosas, estando disponível a respetiva Ficha de Segurança para mais informações.

Armazenamento

PRIMÁRIO IDEALITE deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

PRIMÁRIO IDEALITE é fornecido em embalagens de **1, 5 e 15** Litros

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da IDEALTOM.

Rua Nª Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 982 490 | 261 980 070 Fax: 261 982 492 | 261 980 079 E-mail: geral@idealtom.com Web: www.idealtom.com