Descrição

IDEALTEX é uma tinta plástica texturada baseada numa emulsão de copolímeros vinílicos. Este produto apresenta uma seleção criteriosa de pigmentos com o objetivo de lhe conferir um melhor desempenho e uma textura única. Como características principais salienta-se excelente resistência ao exterior, boa estabilidade de cor e permeabilidade ao vapor de água e boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.

Aplicações Recomendadas

IDEALTEX é utilizado na construção civil, na pintura de paredes e fachadas, sobre reboco, betão, fibrocimento, etc. Pode ser aplicado sobre substratos novos ou antigos, quer no exterior como no interior.

Características[1]

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23ºC)	---	1,69 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23ºC)	Ku	150 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	58 ± 1
Cor	---	Catalogadas/ SPEEDTOM
Acabamento	---	Textura Regular
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20ºC)	ºC	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei º 181/2006 cat. A / sub. a: 2007 - 75 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 20

Preparação da Superfície

●Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ●Em paredes de reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias. ●Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfetadas com o aditivo IDEALAVA ref. 883. Áreas muito contaminadas deverão ser "branqueadas" previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. Em áreas propícias ao desenvolvimento dos problemas mencionados, poder-se-á efetuar um reforço no sistema de proteção de IDEALTEX, adicionando diretamente ao produto o aditivo ANTI-FUNGOS[2] ref. 881. ●Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta

[1] As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores, afinadas ou não no sistema automático de afinação, SPEEDTOM.

[2] A percentagem a introduzir na tinta deste aditivo depende das condições do local.

através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. Superfícies pintadas anteriormente com cal deverão ser raspadas e/ou escovadas, mas de preferência lavadas com jacto de água de alta pressão. ●A fim de garantir um acabamento perfeito e eficaz, na proteção da proteção da superfície recomendamos sempre o uso de um primário/selante. ●Para mais informações consultar brochura sobre DICAS PARA UMA BOA PINTURA.

Aplicação

Modo de aplicação:	Rolo ou escova.
Diluente:	Água
Diluição (volume):	1ª demão – 20 a 25%; seguintes – 0 a 5%.
Diluente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem (h), 23ºC:	Superficial – 2 a 4. Profundidade – 4 a 6.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo –6 a 10. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	1 a 1,5 m²/l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem IDEALTEX antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35ºC e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. IDEALTEX encontra-se classificado de acordo a atual diretiva das preparações perigosas, estando disponível a respetiva Ficha de Segurança para mais informações.

Armazenamento

IDEALTEX deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

IDEALTEX é fornecido em embalagens de **5** e **15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.
O desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **IDEALTOM**.
Rua Nª Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados
Tel: 261 982 490 | 261 980 070 **Fax:** 261 982 492 | 261 980 079 **E-mail:** geral@idealtom.com **Web:** www.idealtom.com