

Descrição

PLACOTOM é uma tinta plástica lisa baseada numa emulsão de copolímeros vinílicos. Este produto apresenta uma seleção criteriosa de pigmentos com o objetivo de lhe conferir um melhor desempenho tendo sido especialmente desenvolvido para aplicação direta sobre superfícies de gesso cartonado. Como características principais salientam-se excelentes propriedades de cobertura, adesão, aplicabilidade e resistência à esfrega. Pode ser igualmente aplicado sobre outros tipos de substrato no interior.

Aplicações Recomendadas

PLACOTOM é utilizado na construção civil, na pintura de gesso cartonado, paredes e tetos no interior. Em termos de aplicação destina-se principalmente para substratos novos.

Características¹

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,45 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	95 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	43 ± 1
Cor	---	Catalogadas/ SPEEDTOM
Acabamento	---	Mate
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20°C)	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. a: 2007 - 75 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 20

Preparação da Superfície

●As superfícies devem apresentar-se limpas, desengorduradas, secas e isentas de partículas soltas. ●Na aplicação sobre gesso cartonado, proceder à lixagem das massas nas zonas das juntas e da fixação das placas. O pó originado pelo tratamento das superfícies deverá ser totalmente removido previamente à aplicação do produto. ●PLACOTOM poderá ser igualmente utilizado nos diferentes tipos de substratos utilizados no interior, bastando para tal seguir a preparação de superfícies e esquema de pintura usual de tintas lisas. ●Para mais informações consultar brochura sobre DICAS PARA UMA BOA PINTURA.

¹ As características apresentadas referem-se à cor branca, podendo surgir algumas diferenças nas restantes cores, afinadas ou não no sistema automático de afinação, SPEEDTOM.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola
Diluyente:	Água
Diluição (volume):	1ª demão – 10 a 20%; seguintes – 0 a 5%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 1 a 2. Profundidade – 2 a 4.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m ² /l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem PLACOTOM antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35°C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. PLACOTOM encontra-se classificado de acordo a atual diretiva das preparações perigosas, estando disponível a respetiva Ficha de Segurança para mais informações.

Armazenamento

PLACOTOM deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

PLACOTOM é fornecido em embalagens de **1, 5 e 15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **IDEALTOM**.

Rua Nª Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 982 490 | 261 980 070 Fax: 261 982 492 | 261 980 079 E-mail: geral@idealtom.com Web: www.idealtom.com