IDEALTOM FÁBRICA DE TINTAS E IMPERMEABILIZANTES, LDA.	**Ficha Técnica** **150 – ECOPRIMER BRANCO**	Edição nº 2 Data: 27/12/2006	Revisão nº -- Data: --

Descrição

ECOPRIMER BRANCO é um primário baseado numa emulsão de copolímeros vinílicos. Este produto apresenta uma seleção criteriosa de pigmentos com o objetivo de lhe conferir boa opacidade. Como características principais salienta-se a grande aderência sobre substratos minerais e capacidade de regularização. Apresenta igualmente boa opacidade e boa resistência à alcalinidade.

Aplicações Recomendadas

ECOPRIMER BRANCO é utilizado na construção civil como primário na pintura de paredes, tetos e paredes, quer em substratos novos como antigos. Este produto pode ser utilizado tanto no interior como no exterior.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23ºC)	---	1,06 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23ºC)	Ku	65 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	16 ± 1
Cor	---	Branco
Acabamento	---	Mate
Ponto de inflamação (DIN 53213; 20ºC)	ºC	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei º 181/2006 cat. A / sub. g: 2007 - 50 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 10

Preparação da Superfície

●Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações. ●Em paredes de reboco, aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias. ●Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfetadas com o aditivo IDEALAVA ref. 883. Áreas muito contaminadas poderão ser “branqueadas” previamente com lavagem de hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%. ●Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. Superfícies pintadas anteriormente com cal deverão ser raspadas e/ou escovadas, mas de preferência lavadas com jacto de água de alta pressão. ●Após aplicação de ECOPRIMER BRANCO, a superfície poderá ser repintada com acabamentos de base aquosa. ●Para mais informações consultar brochura sobre DICAS PARA UMA BOA PINTURA.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola.
Diluente:	Água
Diluição (volume):	1ª demão – 0 a 5 %
Diluente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 1 demão.
Tempo de secagem (h), 23ºC:	Superficial – 1 a 2. Profundidade – 2 a 4.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 2 a 4. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12 m²/l/d, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem ECOPRIMER BRANCO antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5 e 35ºC e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Devem ser aplicadas as regras de segurança normais para trabalhos com tintas. ECOPRIMER BRANCO encontra-se classificado de acordo a atual diretiva das preparações perigosas, estando disponível a respetiva Ficha de Segurança para mais informações.

Armazenamento

ECOPRIMER BRANCO deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e armazenado em local seco e fresco.

Embalagens

ECOPRIMER BRANCO é fornecido em embalagens de **5** e **15** Litros.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.
O desempenho e as especificações dos produtos dependem não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **IDEALTOM**.
Rua Nª Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados
Tel: 261 982 490 | 261 980 070 **Fax:** 261 982 492 | 261 980 079 **E-mail:** geral@idealtom.com **Web:** www.idealtom.com