

Descrição

SELANTE HIDROFUGANTE é um selante de superfícies baseado em copolímeros acrílicos de partícula fina e siloxanos com hidrofobicidade. Este produto apresenta elevada hidro-repelência e penetração capilar, bem como permeabilidade ao vapor de água e resistência aos raios UV. Devido a seu pequeno tamanho de partícula, tem boa penetração em substratos porosos e por formar uma micropelícula não altera a aparência natural do substrato.

Aplicações Recomendadas

É utilizado como proteção no exterior sobre betão, telhas, tijolos ou pedras naturais, desde que absorventes.

Características¹

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,03 ± 0,02
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	11 ± 1
Cor	---	Incolor
Acabamento	---	Acetinado
Ponto de Inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. c: 2010 - 75 g/l e 2010 - 40 g/l)	g/l	Máx. 15

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados e isentos de partículas soltas;
- Em paredes de reboco aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias;
- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser lavadas com produto próprio para limpeza e branqueamento, por exemplo, hipoclorito de sódio (lixívia) a 10% e para

uma melhor proteção contra o crescimento de fungos, algas e bactérias, aplicar posteriormente à limpeza, o produto IDEALAVA ref. 883.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, rolo ou pistola.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 0 a 5%;
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 1 ou mais demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 1 a 2h. Profundidade – 6 a 8h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 6 a 8h. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	8-10 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.

Nota: No caso de aplicar mais do que 1 demão, nas demãos seguintes o produto não deverá estar completamente seco.

Segurança

SELANTE HIDROFUGANTE encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

SELANTE HIDROFUGANTE deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

SELANTE HIDROFUGANTE é fornecido em embalagens de 1, 5 e 25L.

**IDEALTOM**

FÁBRICA DE TINTAS E IMPERMEABILIZANTES, LDA.

O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nª Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070**Fax:** 261 982 492 | 261 980 079**E-mail:** geral@idealtom.comwww.idealtom.com