

Descrição

SUBCAPA AQUOSA é um produto baseado numa emulsão aquosa estireno-acrílica. Este produto apresenta uma seleção criteriosa de pigmentos com o objetivo de lhe conferir um melhor desempenho. Como características principais salientam-se boas propriedades de secagem, enrijamento, enchimento e lixagem.

Aplicações Recomendadas

SUBCAPA AQUOSA é utilizado na construção civil na preparação de madeiras novas ou antigas, tanto no interior como no exterior, para posterior pintura com esmaltes convencionais. Poderá igualmente ser utilizada como primário para paredes.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,43 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	100 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	27 ± 1
Cor	---	Branco e Catalogadas
Acabamento	---	Matte
Ponto de Inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. g: 2010 - 50 g/l e 2010 - 30 g/l)	g/l	Máx. 25

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados e isentos de partículas soltas;

- Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou com um pano humedecido de DILUENTE CELULOSO LIMPEZA ref. 505.
- Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície.
- Após aplicação da SUBCAPA AQUOSA, a superfície poderá ser repintada com acabamentos de base aquosa apropriadas para o tipo de substrato.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, pistola ou rolo.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 5 a 10%
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 1 demão.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 2 a 3h Profundidade – 3 a 6h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4h. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10-12 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

SUBCAPA AQUOSA encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

SUBCAPA AQUOSA deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

SUBCAPA AQUOSA é fornecido em embalagens de 1, 5 e 15L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nº Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com