

Descrição

VERNIZ ACRÍLICO ACETINADO é um produto baseado num polímero 100% acrílico auto reticulável de nova geração, ou seja, formulado recorrendo à nano tecnologia. Este produto apresenta um toque extremamente suave. Tem como principais características:

- Excelente capacidade de penetração, preenchendo poros existentes no revestimento;
- Elevada aderência;
- Elevada resistência química e à água;
- Realce da cor do revestimento.

Aplicações Recomendadas

VERNIZ ACRÍLICO ACETINADO é utilizado, na construção civil, na selagem e proteção de variados substratos, tais como, substratos de betão, madeira e rebocos quer no interior ou no exterior. Pode ser aplicado em substratos horizontais ou verticais.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,20 ± 0,05
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	105 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	31 ± 1
Cor	---	Incolor
Acabamento	---	Acetinado
Ponto de Inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub. e: 2010 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 25

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados e isentos de partículas soltas;
- Em paredes de reboco aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias;
- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser lavadas com produto próprio para limpeza IDEALCLEAN ref. 928 e para uma melhor proteção contra o crescimento de fungos, algas e bactérias, aplicar posteriormente à limpeza, o produto IDEALAVA ref. 883. Em áreas propícias ao desenvolvimento de microrganismos, poder-se-á efetuar um reforço no sistema de proteção, adicionando diretamente ao produto o aditivo ANTI-FUNGOS ref. 881;
- Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha ou rolo.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 5 a 10%; seguintes – 0%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 2 a 3h Profundidade – 4 a 6h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6h. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10-12 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

VERNIZ ACRÍLICO ACETINADO encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

VERNIZ ACRÍLICO ACETINADO deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

VERNIZ ACRÍLICO ACETINADO é fornecido em embalagens de 1 e 5L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nª Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com