

## Descrição

IDEALCOR AQUOSO ACETINADO é um impregnante para madeiras à base de uma emulsão acrílica. Como principais características salientam-se a boa impregnação na madeira, brilho e resistência à intempérie, apresentando igualmente boa solidez de cor no exterior.

## Aplicações Recomendadas

IDEALCOR AQUOSO ACETINADO é utilizado como protetor e decorador de superfícies de madeira, tanto no interior como no exterior.

## Características

	Unidade	Valor
<b>Densidade</b> (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,03 ± 0,05
<b>Viscosidade</b> (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	80 ± 5
<b>Teor de sólidos (volume)</b> (procedimento interno)	%	33 ± 1
<b>Cor</b>	---	Catalogadas
<b>Acabamento</b>	---	Acetinado
<b>Ponto de Inflamação</b>	°C	Não inflamável
<b>Compostos Orgânicos Voláteis</b> (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. e: 2010 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 30

## Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.

- Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou pano humedecido.
- Em caso de madeiras anteriormente envernizadas, estas terão de ser lixadas até remoção total do verniz, principalmente se o novo revestimento apresentar cor e composição diferente do anterior.
- Após a preparação da superfície, recomenda-se a aplicação direta de IDEALCOR AQUOSO ACETINADO.

## Aplicação

<b>Modo de aplicação:</b>	Trincha, pistola ou rolo.
<b>Diluyente:</b>	Água.
<b>Diluição (volume):</b>	1ª demão – 5 a 10%; seguintes – 0%.
<b>Diluyente de limpeza:</b>	Água.
<b>Esquema de pintura:</b>	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
<b>Tempo de secagem (h), 23°C:</b>	Superficial – 2 a 4h Profundidade – 4 a 6h.
<b>Intervalo entre demãos (h):</b>	Mínimo – 4 a 6h. Máximo – Indefinido.
<b>Rendimento:</b>	12-15 m <sup>2</sup> /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
<b>Recomendações gerais:</b>	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.

## Segurança

IDEALCOR AQUOSO ACETINADO encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

## Armazenamento

IDEALCOR AQUOSO ACETINADO deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

## Embalagens

IDEALCOR AQUOSO ACETINADO é fornecido em embalagens de 1 e 5L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nº Senhora de Fátima nº3  
Vale da Borra  
Torres Vedras  
2560-050 A-dos-Cunhados,

**Tel:** 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

**Fax:** 261 982 492 | 261 980 079

**E-mail:** [geral@idealtom.com](mailto:geral@idealtom.com)

[www.idealtom.com](http://www.idealtom.com)