

Descrição

IDEALCOR AQUOSO MATTE é um impregnante para madeiras à base de uma emulsão acrílica. Como principais características salientam-se a boa impregnação na madeira, brilho e resistência à intempérie, apresentando igualmente boa solidez de cor no exterior.

Aplicações Recomendadas

IDEALCOR AQUOSO MATTE é utilizado como protetor e decorador de superfícies de madeira, tanto no interior como no exterior.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,03 ± 0,05
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	80 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	33 ± 1
Cor	---	Catalogadas
Acabamento	---	Matte
Ponto de Inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. e: 2010 - 150 g/l e 2010 - 130 g/l)	g/l	Máx. 30

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade e infiltrações.

- Lixar a superfície da madeira no sentido das fibras, a fim de remover a película superficial eliminando as farpas. As poeiras daí resultantes deverão ser removidas com uma trincha ou pano humedecido.
- Em caso de madeiras anteriormente envernizadas, estas terão de ser lixadas até remoção total do verniz, principalmente se o novo revestimento apresentar cor e composição diferente do anterior.
- Após a preparação da superfície, recomenda-se a aplicação direta de IDEALCOR AQUOSO MATTE.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, pistola ou rolo.
Diluyente:	Água.
Diluição (volume):	1ª demão – 5 a 10%; seguintes – 0%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 2 a 4h Profundidade – 4 a 6h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6h. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	12-15 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

IDEALCOR AQUOSO MATTE encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

IDEALCOR AQUOSO MATTE deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

IDEALCOR AQUOSO MATTE é fornecido em embalagens de 1 e 5L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nª Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com