

Descrição

TINTA PAVIMENTOS SINTÉTICA é uma tinta especial baseada numa resina acrílica termoplástica de base solvente. Como características principais salienta-se a boa aderência sobre o asfalto e betão, boa opacidade e secagem. Este produto apresenta igualmente boa resistência à abrasão e à intempérie.

Aplicações Recomendadas

TINTA PAVIMENTOS SINTÉTICA é utilizada na pintura e marcação de pavimentos sobre asfalto ou betão para interior e exterior.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,40 ± 0,02
Viscosidade (Viscosímetro Stormer) (NP 234; ASTM D 562; 23°C)	Ku	85 ± 5
Teor de sólidos (volume) (procedimento interno)	%	53 ± 1
Cor	---	Branco/Amarelo (RAL 1021)/ Verde (NCS S4030-G)/ Cinzento (NCS S3502-G)/ Vermelho (NCS S4050-Y80R)
Acabamento	---	Matte
Ponto de Inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub. i: 500 g/l (2010))	g/l	Máx. 499

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados e isentos de partículas soltas;
- Em paredes ou piso de reboco/betão aguardar a cura/secagem do mesmo, cerca de 30 a 45 dias;
- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser lavadas com produto próprio para limpeza e branqueamento, IDEALCLEAN ref. 928 para uma melhor proteção contra o crescimento de fungos, algas e bactérias, aplicar posteriormente à limpeza, o produto IDEALAVA ref. 883.
- Em caso de repintura, se o revestimento estiver em boas condições, lixar até remover o brilho, caso contrário remover toda a tinta através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha, pistola ou rolo.
Diluyente:	Diluyente Sintético Especial (Ref: 502)
Diluição (volume):	1ª demão – 10 a 15%; seguintes – 0 a 5%.
Diluyente de limpeza:	Diluyente Sintético Especial (Ref: 502)
Esquema de pintura:	Recomenda-se a aplicação de 2 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 1 a 2h Profundidade – 4 a 6h. Recomenda-se a circulação sobre o pavimento somente ao fim de 48h.
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4 a 6h. Máximo – Indefinido.
Rendimento:	6-8 m ² /l/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Homogeneizar bem antes de aplicar. Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre os 5 e os 35°C e a humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

TINTA PAVIMENTOS SINTÉTICA encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

TINTA PAVIMENTOS SINTÉTICA deverá ser armazenado na embalagem original, bem fechada, sem diluição e em local fresco e seco, ao abrigo do sol.

Embalagens

TINTA PAVIMENTOS SINTÉTICA é fornecido em embalagens de 1, 5 e 15L.



O MELHOR DA VIDA É A CORES

Rua Nº Senhora de Fátima nº3
Vale da Borra
Torres Vedras
2560-050 A-dos-Cunhados,

Tel: 261 982 490 | 261 982 491 | 261 980 070

Fax: 261 982 492 | 261 980 079

E-mail: geral@idealtom.com

www.idealtom.com